



MENDALI OÜ
Reg.nr. 10047391
Kotzebue 18d, Tallinn 10 411
Tel 64 15 444, 641 33 97 050 345 33, Faks 6314 168, 6 444 016
kodulehekülg : www.mendali.ee
e – mail : mendali@mendali.ee

Mendali looduskivide kasutus- ja hooldusjuhend.

Enim kasutatavad looduskivid

Olenealt kivitüübist on Eesti rasketes ilmastikutingimustes soovituslik kasutada enimkasutatavaid looduskive alljärgnevalt:

Kvartsiit- nii sise- kui ka välistingimused, ülimalt väikese veeimavusega, külmakindel.

Kiltkivi - nii sise- kui ka välistingimustes, külmakindel, välitingimustes kasutada soovituslikult varikatuste all.

Phyllit (Otta Pillarguri, Otta Rust) - nii sise- kui ka välistingimustes, väikese veeimavusega, külmakindel.

Graniit - nii sise- kui ka välistingimustes, väikese veeimavusega, külmakindel.

Marmor - nii sise- kui ka välistingimustes, külmakindel, välitingimustes kasutada soovituslikult varikatuste all.

Liivakivi - nii sise- kui ka välistingimutes, külmakindel, välitingimustes kasutada soovituslikult varikatuste all.

Lubjakivi (paekivi) - nii sise- kui ka välistingimutes, külmakindel, välitingimustes kasutada soovituslikult varikatuste all.

Paigaldus

Enim kasutatavad looduskivid tuleb paigaldada selleks spetsiaalselt ette nähtud paigaldussegudega nagu elastne paigaldussegu Kiviliim MOSAIC või eriti suurt koormust taluv Kiviliim STRONG. Heledad looduskivid tuleb paigaldada paigaldusseguga Kiviliim MARBLE. Vuugisegudena tuleks kasutada looduskivide vuugisegu Kiviliim või Kiviliim FINE vastavalt vajaminevatele värvitoonidele. Elastsed vuugid ja -paisupilud tuleks teha MASA vuugimassiga.

Hooldus ja kaitse.

Kvartsiit- looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada happepõhjalist looduskivi pesuainet Steifix 30 või toonitud vuukide korral aluselist pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50. Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO

Kiltkivi - looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada happepõhjalist looduskivi pesuainet Steifix 30 või toonitud vuukide korral aluselist pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50. Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO



MENDALI OÜ
Reg.nr. 10047391
Kotzebue 18d, Tallinn 10 411
Tel 64 15 444, 641 33 97 050 345 33, Faks 6314 168, 6 444 016
kodulehekülg : www.mendali.ee
e – mail : mendali@mendali.ee

Phyllit (Otta Pillarguri, Otta Rust) looduslikult murtud pealispind-ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada looduskivi pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50 vaid murtud pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO

Graaniit looduslikult murtud pealispind-ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada happepõhjalist looduskivi pesuainet Steifix 30 või toonitud vuukide korral aluselist pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50. Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO

Marmor looduslikult murtud pealispind-ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada looduskivi pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50 vaid murtud pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO

Liivakivi - looduslikult murtud pealispind-ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada looduskivi pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50 vaid murtud pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO

Lubjakivi (paekivi) - looduslikult murtud pealispind-ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada looduskivi pesuainet Steifix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steifix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steifix 50 vaid murtud pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steifix 100+NANO

Aktiivpesu, looduskivi pesuainega Steifix 40, võiks korrata üks kord aastas ja hoolduspesu vastavalt vajadusele. Hoolduspesu, mis on teostatud Steifix 60 vesilahusega taastab kivi värskuse ja hoiab kivipinna puhta kuid hingava. Kivikaitses, mis on teostatud Steifix sarja toodetega hoiavad kivid hingavatena ega moodusta kivi pinnale veeauru tõkestavat kilet.

Hoiatus: looduskividel aktiivpesu ja – kaitse tegemata jätmisel ummistuvad kivipoorid mustuse muu rasvaseguga ning kivi kaotab oma loomuliku ilu. Looduskivide pesuks tavapesuainete kasutatamisega muudetakse kivid tuhmiks ja kivid kaotavad oma loomuliku erksuse ja sära.

Kuna looduskivi oma kasutusealt on praktiliselt eluaegne, siis tuleks ka nende hooldusesse suhtuda kui investeringusse mis on igavene.

Lisainfo: 50 345 33- www.mendali.ee- või mail : mendali@mendali.ee



MENDALI OÜ

Reg.nr. 10047391

Kotzebue 18d, Tallinn 10 411

Tel 64 15 444, 641 33 97 050 345 33, Faks 6314 168, 6 444 016

kodulehekülg : www.mendali.ee

e – mail : mendali@mendali.ee